

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»
Производство: Китай
Наименование: Алюминиевый скотч 0,08 x 20 мм 25 м
Толщина: 0,08 мм
Ширина: 20 мм
Длина: 25 м


Параметр	Номинальное значение	Допуск / Тестовые значения
Внешний вид	- отсутствуют излишки или точечные отверстия в клеевом слое, на поверхности фольги отсутствуют царапины или следы окисления - аккуратное место среза, подложка легко отделяется от изделия, не оставляя следов клея	
Толщина алюминиевой фольги (мкм)	45	45±2
Толщина клеевого слоя (мкм)	35	35±2
Толщина защитной подложки (мкм)	40	40±3
Базовый вес, г/м ²	58	58±10
Состав клеевого слоя	акриловый клей	акриловый клей
Общая толщина (фольга + клей) (мкм)	80	80±5
Адгезия отслаивания от стальной пластин (кН/м)	≥0,6	0,72
Сила удержания (сцепление) (кг/ч)	≥24 ч	26 ч
Термостойкость (°C)	-20 ~ 120	-20 ~ 120
Условия хранения	—	Прохладное и сухое помещение, без прямых солнечных лучей
Срок хранения, мес.	—	12 месяцев

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.

Паспорт качества

Структура продукта

	Алюминиевая фольга
	Акриловый клей
	Отрывной слой

Условия хранения

1. Хранить при окружающей температуре до 25°C, относительной влажности не более 65%, в хорошо проветриваемом сухом помещении.
2. Пользуйтесь перчатками во время работы с изделием. Пот и отпечатки пальцев могут вызвать окисление на поверхности продукта.
3. Обращайтесь с осторожностью во время транспортировки и использования, для предотвращения потертости, царапин и разматывания.
4. Поддерживайте в помещении, где хранится продукт, хорошую вентиляцию и отсутствие влажной среды. Избыток накопленной влажности может привести к трещинам на поверхности продукта.
5. Неиспользованный рулон необходимо запечатывать и хранить в условиях, указанных выше; срок годности - 12 месяцев.

Инженерный отдел

Руководитель _____  Михайлова Е. В.