

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Аллюминиевый скотч (токопроводный клей) 0,06 х 60 мм 50 м

Толщина: 0,06 мм

Ширина: 60 мм

Длина: 50 м


Параметр	Номинальное значение	Допуск / Тестовые значения	Метод проверки
Толщина алюминиевой фольги, мкм	25	25±3	Толщинометр
Базовый вес, г/м ²	58	58±10	—
Содержание алюминия, %	99,4	99,4	—
Толщина клеевого слоя(мкм)	30	30±	стандарт ASTM D1000
Состав клеевого слоя	Акриловый токопроводный клей	Акриловый токопроводный клей	—
Общая толщина (фольга + клей), мкм	60	60±3	—
Адгезия отслаивания от стальной пластины, кг/дюйм	0,8	0,8, стандарт ASTM D1000	—
Начальная клейкость, кг/дюйм	1	1, стандарт J.DOW	15
Сила удержания (сцепление), кг/ч	48	48, PSPC-7	—
Термостойкость, °C	-10 ~ 120	-10 ~ 120	—
Условия хранения	—	Температура 25°C, относительная влажность 65%	—
Степень изоляции, Ом	0,03 ~	0.03 ~ 0.06	—
Сопротивление, Ом	0,06	—	—
Срок хранения, мес.	—	6	—

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.

Паспорт качества

Структура продукта

	Алюминиевая фольга
	Акриловый клей
	Отрывной слой

Условия хранения

1. Хранить при окружающей температуре до 25°C, относительной влажности не более 65%, в хорошо проветриваемом сухом помещении.
2. Пользуйтесь перчатками во время работы с изделием. Пот и отпечатки пальцев могут вызвать окисление на поверхности продукта.
3. Обращайтесь с осторожностью во время транспортировки и использования, для предотвращения потертости, царапин и разматывания.
4. Поддерживайте в помещении, где хранится продукт, хорошую вентиляцию и отсутствие влажной среды. Избыток накопленной влажности может привести к трещинам на поверхности продукта.
5. Неиспользованный рулон необходимо запечатывать и хранить в условиях, указанных выше; срок годности - 6 месяцев.

Инженерный отдел

Руководитель _____  Михайлова Е. В.