

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Лента Диэлтерм-934 гибкая пропитанная слюдолента 0.13 x 20 мм

Толщина: 0,13 мм

Ширина: 20 мм

Показатель	Ед. изм.	Нормативное значение
Внешний вид	—	Клей должен быть распределён равномерно, без пузырей, пор, дефектов склейки, посторонних включений; не допускаются трещины слюдяной бумаги, отслоение стеклоткани, ослабление намотки ленты и др.
Толщина	мм	0.13 ± 0.02
Ширина	мм	20 ± 1
Диаметр	мм	110 ± 5
Общая масса сухого материала	г/м ²	183 ± 19
Содержание стеклоткани	г/м ²	20 ± 2
Содержание полиимидной пленки	г/м ²	38 ± 6
Содержание слюдяной бумаги	%	≥ 37
Содержание смолы	%	24–32
Содержание летучих веществ	%	≤ 4.0
Прочность на растяжение	Н/10 мм	≥ 65
Пробивное напряжение	МВ/м	≥ 45
Степень термостойкости		F (не более 155°C)

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.