

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»
Производство: Китай
Наименование: Лакоткань ЛКМ-105 0.1 x 1000 x 100 м
Толщина: 0,1 мм
Дата производства: 13.06.2026 г.
Соответствие ГОСТ: ГОСТ 28034-89

Наименование параметра	Значение
Пропиточный лак	Масляный
Пропитываемая ткань	Капрон
Свойства и назначение	С повышенной эластичностью
Внешний вид	Поверхность ровная, без складок, клеевых остатков, примесей
Допустимая рабочая температура (°C)	До 105
Толщина (мм)	0,1±0,01
Размеры, мм*м	1000*100
Пробивное напряжение (кВ), среднее/минимальное	
В исходном состоянии (48ч/23°C/50%)	≥ 6,6 / ≥ 4,2
После перегиба (48ч/23°C/50%)	≥ 4,4 / ≥ 2,2
При повышенной температуре (105°C/<20%)	≥ 4,3 / ≥ 2,2
После воздействия влажной среды (96ч/23°C/93%)	≥ 3,5 / ≥ 2,0
После воздействия повышенной температуры и последующего перегиба	≥ 4,0 / ≥ 1,8
Эластичность	
Нормированное относительное удлинение при растяжении, %	10
Допускаемые пределы средних значений нагрузок для получения нормированного относительного удлинения при растяжении, Н	1-9
Максимальное значение нагрузки для получения нормированного относительного удлинения при растяжении, Н	12
Среднее значение пробивного напряжения в состоянии растяжения, кВ	≥3
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м³	
В исходном состоянии	1 x 10 ¹¹
При повышенной температуре	1 x 10 ⁷
После воздействия влажной среды	1 x 10 ⁸

Инженерный отдел

Руководитель _____



Михайлова Е. В.