

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Лента слюдяная ЛСЭП-934 ТПл 0.13 x 20 мм

Толщина: 0,13 мм

Ширина: 20 мм

Показатель	Технические требования	Результаты тестирования	Стандарт
Внешний вид	Равномерная адгезия, без точечных отверстий	соответствует	GB/T5019.10-2022
Толщина, средний показатель (мм)	0,14	Соответствует	GB/T5019.10-2022
Толщина, индивидуальные значения (допуск, мм)	±0,015	Соответствует	GB/T5019.10-2022
Содержание слюды	≥56%	56,28%	GB/T5019.10-2022
Содержание клея	≥11%	11,47%	GB/T5019.10-2022
Содержание мембраны	≥19%	19,12%	GB/T5019.10-2022
Содержание стекловолокна	≥13%	13,11%	GB/T5019.10-2022
Содержание летучих веществ	≤1%	0,02	GB/T5019.10-2022
Прочность на растяжение (Н/см)	Не менее 100	182	GB/T5019.10-2022
Коэффициент объемного сопротивления (Ом•м)	≥1,0x10 ¹⁰	1,89E+10 ¹⁶	GB/T5019.10-2022
Электрические свойства при высоких температурах 750°C-850°C x 90 мин. 60В			
Электрическая прочность изоляции (КВ/мм)	2КВ не влияет на изделие	До 5,7КВ/мм	GB/T5019.10-2022
Сопротивление изоляции (МОм)	≥500 МОм	7,856ТОм	GB/T5019.10-2022
Диэлектрическая прочность (МВ/м) (прочность на разрыв (КВ/мм))	Не ниже 5КВ/мм	40,7 КВ/мм	GB/T5019.10-2022

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.