

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»
Производство: Китай
Наименование: Лента слюдяная ЛСЭП-934 ТПл 0.1 x 20 мм
Толщина: 0,1 мм
Ширина: 20 мм

Показатель	Технические требования	Результаты тестирования	Стандарт
Внешний вид	Равномерная адгезия, без точечных отверстий	соответствует	GB/T5019.10-2022
Толщина, средний показатель (мм)	0,11	Соответствует	GB/T5019.10-2022
Толщина, индивидуальные значения (допуск, мм)	±0,015	Соответствует	GB/T5019.10-2022
Содержание слюды	≥51%	51,51%	GB/T5019.10-2022
Содержание клея	≥12%	12,72%	GB/T5019.10-2022
Содержание мембраны	≥21%	21,21%	GB/T5019.10-2022
Содержание стекловолокна	≥14%	14,54%	GB/T5019.10-2022
Содержание летучих веществ	≤2%	0,02	GB/T5019.10-2022
Прочность на растяжение (Н/см)	Не менее 100	110	GB/T5019.10-2022
Коэффициент объемного сопротивления (Ом•м)	≥1,0x10 ¹⁰	5,69E+10 ¹⁵	GB/T5019.10-2022
Электрические свойства при высоких температурах 750°C-850°C x 90 мин. 60В			
Электрическая прочность изоляции (КВ/мм)	2КВ не влияет на изделие	До 2,7КВ	GB/T5019.10-2022
Сопротивление изоляции (МОм)	≥500 МОм	3,643ТОм	GB/T5019.10-2022
Диэлектрическая прочность (МВ/м) (прочность на разрыв (КВ/мм))	Не ниже 5КВ/мм	20 КВ/мм	GB/T5019.10-2022

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.