

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Майларовая (полиэстерная) лента для трансформаторов 0,05 x 10 мм 66 м

Толщина: 0,05 мм

Ширина: 10 мм

Длина: 66 м

Параметр	Значение
Основание	Полиэстерная (полиэфирная) пленка
Толщина основания	0,025 мм
Общая толщина (основание+клей)	0,050 мм
Клеевой слой	Акриловый клей
Адгезионная прочность	3,8 Н/см
Предельное удлинение	80-120%
Прочность на растяжение	40 Н/см
Диэлектрическая прочность	4,5 кВ
Фактор электролитической коррозии	А, 1,0
Адгезивное покрытие	Одинарное
Класс теплопроводности	В (температурный диапазон до 130°C)
Рекомендуемый цикл отверждения	Один час при 130°C или два часа при 130°C
Аналог	3М1350F
Огнестойкость	Соответствует стандарту UL510

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.

Паспорт качества

Условия хранения

1. Температура: От +10 °С до +30 °С. Избегайте сильной жары и мороза, чтобы клеевой слой (акриловый) не потерял свои свойства.
2. Влажность: Умеренная, вдали от источников сырости.
3. Защита от света: Храните в оригинальной упаковке или в темном месте. Ультрафиолет разрушает полимер и клей.
4. Лента должна быть защищена от пыли и грязи в пластиковых пакетах или коробках. Рулоны не должны деформироваться от механического давления.

Инженерный отдел

Руководитель _____  Михайлова Е. В.

