

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»

Производство: Китай

Наименование: Майларовая (полиэстерная) лента для трансформаторов 35 x 0,05 мм 66 м

Толщина: 0,05 мм

Ширина: 35 мм

Длина: 66 м

Параметр	Значение
Основание	Полиэстерная (полиэфирная) пленка
Толщина основания	0,025 мм
Общая толщина (основание+клей)	0,050 мм
Клеевой слой	Акриловый клей
Адгезионная прочность	3,8 Н/см
Предельное удлинение	80-120%
Прочность на растяжение	40 Н/см
Диэлектрическая прочность	4,5 кВ
Фактор электролитической коррозии	A, 1,0
Адгезивное покрытие	Одинарное
Класс теплопроводности	B (температурный диапазон до 130°C)
Рекомендуемый цикл отверждения	Один час при 130°C или два часа при 130°C
Аналог	3M1350F
Огнестойкость	Соответствует стандарту UL510

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.

